

ECOPUR S/1 Hard

SCHEDA TECNICA

Adesivo base acqua a spruzzo/primer per materiali naturali e sintetici

CARATTERISTICHE

Adesivo poliuretano in dispersione acquosa
Contenuto secco : 46 - 48 %
Viscosità a 20°C : 200 - 1.000 cps (Viscosimetro Brookfield RVDV E)
Peso specifico a 20°C : 1,050 - 1,100 g/cc
Colore : bianco

IMPIEGHI

Adatto per l'incollaggio di materiali in poliuretano e PVC a materiali naturali e sintetici per calzature e pelletterie.
Prodotto fluido, idoneo anche come Primer (prima mano) su pelle e cuoio assorbenti prima dell'incollaggio con ECOPUR P/10 o M/6.

ISTRUZIONI D'USO

ECOPUR S/1 hard si applica con apposita macchinetta a spruzzo per incollaggi vari, e a pennello come Primer.

A spruzzo:

Spruzzare il prodotto sui materiali da incollare, lasciare asciugare 20-30 minuti, far rinvenire a 60-65°C, accoppiare e pressare a caldo.

L'adesione finale si sviluppa entro 24 ore.

Primer:

Applicare a pennello la prima mano di prodotto su pellame e cuoio assorbenti e lasciare asciugare 10-20 minuti, applicare la seconda mano di ECOPUR P/10 o M/6 per il successivo incollaggio.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (15-25°C). In tali condizioni rimane idoneo per circa 12 mesi.

Teme il gelo. Rimescolare lentamente prima dell'uso.

CONFEZIONI

Taniche in plastica: Kg. 5 - 10 netti.

NOTE

Il prodotto è già sottoposto a doppia filtrazione con rete a maglie fini durante la produzione. Tuttavia si consiglia un'ulteriore filtrazione durante il travaso dalla confezione originale al serbatoio della macchinetta a spruzzo.

ATTESTATO DI NON PERICOLOSITA'

Prodotto a base acqua esente da solventi organici, non pericoloso, non a rischio per la salute degli utilizzatori.
Consultare scheda di sicurezza.