



SCHEDA TECNICA	Versione	0
	Data	01/01/22
	Pagina	1 di 1

ECOPREN S/T

Adesivo policloroprenico in dispersione acquosa a spruzzo per tomaie

CARATTERISTICHE

Adesivo policloroprenico a base acquosa	METODO	LIMITI QUALITATIVI (U.M.)
Aspetto e colore	Visivo	Bianco avorio
Viscosità	IO 07/42.10	1000 – 3000 cps
Peso specifico	IO 07/42.3	1,050 – 1,100 g/cc
Contenuto secco	IO 07/42.4	40 – 44%

IMPIEGHI

Ecopren S/T è particolarmente adatto per l'incollaggio di puntali in tessuto tra pellami e fodere per tomaie. Il prodotto resiste alle temperature dei forni per tomaie.

ISTRUZIONI D'USO

Ecopren S/T si applica con apposita macchinetta a spruzzo.

Spruzzare il prodotto sui materiali da incollare, accoppiare manualmente la tomaia, quindi modellare e pressare la stessa con pressetta a caldo.

L'adesione totale si sviluppa entro 24.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (15-25°C). In tali condizioni rimane idoneo per circa 12 mesi.

Temperature di immagazzinamento particolarmente basse comportano un notevole addensamento reversibile del prodotto e, di conseguenza, una più difficile distribuzione. Agitare bene prima dell'uso.

CONFEZIONI

Taniche in plastica: Kg. 10 netti

Bag in box: Kg. 10 netti

NOTE

Ecopren S/T è sottoposto a doppia filtrazione con rete a maglie fini durante la produzione. Tuttavia si consiglia un ulteriore filtrazione durante il travaso dalla confezione originale al serbatoio della macchinetta a spruzzo.