



SCHEDA TECNICA	Versione	0
	Data	01/01/22
	Pagina	1 di 1

UNIFAX CLASSIC

Adesivo unilatero per solettifici e tomaifichi

CARATTERISTICHE

Adesivo policloroprenico a solvente	METODO	LIMITI QUALITATIVI (U.M.)
Aspetto e colore	Visivo	Giallo ambrato
Viscosità	IO 07/42.10	2.500 - 3.000 cps
Peso specifico	IO 07/42.3	0,840 – 0,860 g/cc
Contenuto secco	IO 07/42.4	28 - 30%
Tempo aperto	IO 07/42.6	Circa 12ore (in base alle condizione ambientali)

IMPIEGHI

Unifax Classic è adatto per l'incollaggio di sottopiedi e suolette, accoppiamenti di pellami e fodere per calzature e pelletterie, con sistema "one way" (unilatero). Lungo tempo aperto ed elevata appiccicosità.

ISTRUZIONI D'USO

Applicare, manualmente o con sistemi automatici, uno strato uniforme di **Unifax Classic** su un solo lato dei materiali da incollare esenti da tracce di polvere o grassi: attendere da 15 minuti fino a 2 ore (a seconda delle condizioni ambientali), quindi accoppiare applicando una accurata pressione.

Nel caso si desideri verificare la forza di adesione con prove di trazione, si tenga conto che la presa definitiva si sviluppa dopo almeno 48 ore.

IMMAGAZZINAMENTO

Unifax Classic deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C nei suoi contenitori originali ben chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi. Temperature di stoccaggio particolarmente basse (soprattutto nel periodo invernale) comportano un notevole addensamento reversibile del prodotto e, di conseguenza, una più difficile distribuzione. Mescolare bene prima dell'uso.

CONFEZIONI

Contenitori metallici Kg. netti 15 - 25 - 50.

NOTE

Attenzione!! Unifax Classic è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.