

## VINIL LEGNO FORTE

### Adesivo vinilico per legno ad alto potere adesivo

#### CARATTERISTICHE

Adesivo acetovinilico a base acquosa	METODO	LIMITI QUALITATIVI (U.M.)
Aspetto e colore	Visivo	Bianco latte
Viscosità	IO 07/42.10	45.000-50.000 cps
Peso specifico	IO 07/42.3	1,000 – 1,100 g/cc
Contenuto secco	IO 07/42.4	52 – 54%
Tempo aperto	IO 07/42.6	5' – 15' (in base alle condizioni ambientali)

#### IMPIEGHI

**Vinil Legno Forte** è idoneo per l'incollaggio di legni duri e similari, compensati, truciolari, mansonite e laminati plastici. utilizzabile con presse a freddo e a caldo.

#### ISTRUZIONI D'USO

Applicare **Vinil Legno Forte** con macchinetta a spruzzo, a rulli o a pennello sui materiali da incollare.

Spalmare uno strato omogeneo di prodotto su una delle parti da incollare, mettere sotto pressa i materiali incollati ed osservare i seguenti tempi di pressaggio:

- Pressa a caldo 70 – 80 °C, tempo base 5 – 10 minuti.
- Pressa a freddo (temperatura ambiente) tempo base 20 – 30 minuti.

La resistenza massima dell'incollaggio si raggiunge dopo circa 4 giorni.

Norma UNI EN 204: il prodotto usato tal quale da un incollaggio Classe D2.

#### IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra i 10 e i 30°C.

A temperature inferiori ai 5°C. il prodotto si può danneggiare irrimediabilmente.

In tali condizioni rimane idoneo per circa 6 mesi.

Rimescolare prima dell'uso.

#### CONFEZIONI

Contenitori in plastica Kg. netti 15 - 25

#### NOTE:

Temperatura minima di filmazione: 5°C