



SCHEDA TECNICA	Versione	0
	Data	01/01/22
	Pagina	1 di 1

VINILCOL MG

Adesivo vinilico per l'incollaggio di tacchi in masonite e salpa

CARATTERISTICHE

Adesivo acetovinilico a base acquosa	METODO	LIMITI QUALITATIVI (U.M.)
Aspetto e colore	Visivo	Bianco latte
Viscosità	IO 07/42.10	13.000-17.000 cps
Peso specifico	IO 07/42.3	1,000 – 1,100 g/cc
Contenuto secco	IO 07/42.4	47 – 49%
Tempo aperto	IO 07/42.6	5' – 10' (in base alle condizioni ambientali)

IMPIEGHI

Vinilcol MG è idoneo per l'incollaggio di fogli in salpa, cuoio, masonite per la produzione di tacchi per scarpa.

ISTRUZIONI D'USO

Applicare Vinilcol MG con macchinetta a spruzzo, a rulli o a pennello sui materiali da incollare.

Spalmare uno strato omogeneo di prodotto sui fogli da incollare, mettere sotto pressa i materiali incollati per circa 4-5 ore.

L'adesione avverrà dopo l'essiccazione del collante.

La resistenza massima dell'incollaggio si raggiunge dopo circa 24 ore.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra i 10 e i 30°C.

A temperature inferiori ai 5°C. il prodotto si può danneggiare irrimediabilmente.

In tali condizioni rimane idoneo per circa 6 mesi.

Rimescolare prima dell'uso.

CONFEZIONI

Contenitori in plastica Kg. netti 25

Cisternetta da Kg. netti 1000

NOTE:

Temperatura minima di filmazione: 5°C

Prodotto a base acqua esente da solventi organici. Non pericoloso per la salute.